

LINEA CERAMICA CERABIEN CZR

SCHEDA TECNICA

Prodotto: LUSTER CERABIEN CZR

Codici prodotto: per il **formato 10 gr:**

CZLCE10, CZLCW10, CZLIA10, CZLN10, CZLT010, CZLT110, CZLSB10, CZLTB10.

per il **formato 50 gr**

CZLCE50, CZLCW50, CZLIA50, CZLN50, CZLT050, CZLT150, CZLSB50, CZLTB50.

Descrizione : Polvere da miscelare con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Caratteristiche chimiche: miscela ceramica con pigmenti.
- Composizione percentuale:

Ossido di Silicio (SiO ₂)	< 74.1 %
Ossido di Alluminio (Al ₂ O ₃)	< 9.3 %
Ossido di Calcio (CaO)	< 0.6 %
Ossido di Magnesio (MnO ₂)	< 0.4 %
Ossido di Potassio (K ₂ O)	< 5.4 %
Ossido di Sodio (Na ₂ O)	< 6.4 %
Ossido di Litio (Li ₂ O)	< 0.3 %
Ossido di Boro (B ₂ O ₃)	< 1.3 %
Fluorescenza (composto di CeO ₂)	< 0.2 %
Pigmento Bianco (composto di Zr-Si)	< 0.3 %
Pigmento Marrone (composto di Fe-Cr-Zn)	< 0.2 %
Pigmento Giallo (composto di Zr-Si-Pr, Zr-V)	< 0.5 %
Pigmento Verde (composto di NiO)	< 0.01 %
Pigmento Rosso (composto di Mn-Al)	< 0.2 %
Pigmento Grigio (composto di Zr-Si-Ni-Co)	< 0.01 %
Pigmento Blu (composto di Co-Al)	< 0.01 %

Aspetto: polvere finemente separata.

Odore: inodore.

Temperatura di ebollizione: non determinata.

Punto di fusione/Intervallo di fusione: non determinata - materiale ad alto punto di fusione.

Temperatura di infiammabilità: non applicabile - non combustibile.

Infiammabilità (solido, gas): non applicabile.

Auto-infiammabilità: non applicabile.

Proprietà esplosive: non applicabili.

Densità relativa: 2.50 (H₂O = 1.0)

Solubilità: irrilevante.

INFORMAZIONI

Protezione respiratorie: è consigliato l'uso della mascherina di protezione.

Protezione per le mani: sono raccomandati i guanti protettivi.

Protezione per gli occhi: occhiali di sicurezza o mascherina.

Manipolazione: nessuna specifica richiesta.

Magazzinaggio: i contenitori dovrebbero essere tenuti in luogo umido a temperatura ambiente.

Le etichette non dovrebbero essere rimosse o alterate.

Rifiuto speciale non pericoloso

CONFEZIONI DI VENDITA: 10 gr, 50 gr.